



### TOEPASSING

Bolivia Rapid Plamuur is een echte snelplamuur voor spoedeisend werk en kan al na 2 à 3 uur over geschilderd worden met alle normale grond- en aflakken. Direct op nieuw hout, opgeschuurde oude verflagen, ijzer en muren. Voor binnen en buiten.

### BESCHRIJVING

Bolivia Rapid Plamuur is een unieke snelhardende één-component plamuur op basis van speciale kunststofcombinatie. Geschikt voor reparatie van kleine oneffenheden tot 0,8 mm.



### EIGENSCHAPPEN

Kleur:	wit
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	hout, staal, steen en beton
Laagdikte:	tot 0,8 mm
Vlampunt:	niet vast te stellen
Soortelijk gewicht:	1,9 kg/l
Vaste stofgehalte:	ca. 83 gew. %
Uitgehard:	na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV
Schuurbaar:	na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV
Overschilderbaar:	na ca. 3 uur bij 20°C, 65% RV
Overspuitbaar:	met nitro-cellulose of autolakken in spuitbuslakken na ca. 12 uur bij 20°C en 65% RV
Verpakking:	400 gram
Houdbaarheid in bus:	2 jaar bij temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

### APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingsmethode: plamuurmes
- Type verdunning: kunsthars-verdunning (thinner)
- Condities: temp. min. 5°C
- Relatieve vochtigheid: max. 80%
- Laagopbouw: kan meerdere malen in dunne lagen nat geplamuurd worden
- Aanbevolen laagdikte: max. 0,8 mm
- Schoonmaken gereedschap: terpentine

### BEHANDELING

De ondergrond dient vrij van stof, vuil en vet te zijn. Loszittende delen verwijderen. Oude intacte verflagen eerst aanschuren.

#### Behandeling hout

Eventueel eerst een grondlaag aanbrengen en vervolgens plamuren.

